

## Filtrační tkaniny

jemnost filtrů je absolutní (měřena jako 1. bublina podle "bodového bublinkového filtračního testu").

Jemnost filtrů (mikron)	Označení tkaniny osnova x útek (mesh)	Síla drátů osnova / útek (mm)	Druh vazby
40 - 45	80 x 400	0,125/0,071	hladká
55 - 60	50 x 250	0,14/0,112	hladká
70-75	40 x 200	0,18/0,14	hladká
90-100	30 x 150	0,23/0,18	hladká
115-125	24 x 110	0,36/0,26	hladká
150-160	20 x 150	0,25/0,18	hladká
215-235	14 x 88	0,5/0,33	hladká
265-285	12 x 64	0,6/0,42	hladká
320-340	8 x 85	0,36/0,32	hladká
10	154 x 1740	0,18/0,14	hladká s volnou plouchou až 50%
25	120 x 930	0,23/0,18	hladká s volnou plouchou až 50%
34	80 x 700	0,36/0,26	hladká s volnou plouchou až 50%
48	60 x 460	0,25/0,18	hladká s volnou plouchou až 50%
60	50 x 400	0,5/0,33	hladká s volnou plouchou až 50%
78	40 x 340	0,6/0,42	hladká s volnou plouchou až 50%
84	28 x 268	0,36/0,32	hladká s volnou plouchou až 50%
7-8	375 x 2300	0,035/0,025	keprová
8-9	325 x 2300	0,038/0,025	keprová
9-10	325 x 1900	0,038/0,03	keprová
11-12	250 x 1400	0,055/0,04	keprová
12-14	200 x 1400	0,07/0,04	keprová
16-18	165 x 1400	0,07/0,04	keprová
24-26	165 x 800	0,07/0,05	keprová
35-40	80 x 700	0,1/0,076	keprová
65-70	40 x 560	0,18/0,1	keprová
90-100	30 x 360	0,25/0,15	keprová
110-120	20 x 250	0,25/0,2	keprová
17	625 x 130	0,04/0,13	pancéřová
25	625 x 102	0,042/0,16	pancéřová
40	290 x 72	0,09/0,2	pancéřová
60	175 x 50	0,15/0,3	pancéřová
80	132 x 36	0,2/0,4	pancéřová
150	86 x 24	0,3/0,4	pancéřová
17	325 x 39	0,15/0,3	pancéřová keprová
25	260 x 40	0,15/0,22	pancéřová keprová
40	152 x 24	0,3/0,32	pancéřová keprová
60	132 x 17	0,3/0,45	pancéřová keprová
80	72 x 15	0,5/0,504	pancéřová keprová